

ZIRCAR CERAMICS商品群 (一部)												
商品名		SALI	SALI-2	ZAL-45AA	ZAL-45	AL-30AA	AL-30	APA-2	MAT	Moldable	Rigidizer	Cement
タイプ		ボード	ボード	ボード	ボード	ボード	ボード	フェルト	マット	モルタブル	コート剤	セメント剤
アルミナ純度		80	80	97	85	97	85	95	95	80	99+	70
比重	g / cc	0.48	0.51	0.72	0.72	0.48	0.48	0.14	0.09	0.48 (成型時)	1.18	1.95
最高使用温度		1700	1800	1550	1650	1500	1550	1650	1650	1700	1650	1650
熱収縮率	% /	0.39/1650	0.39/1650	0.43/1650	0.43/1650	.27/1650	0.27/1650	-	4.0/1650			
曲げ強度	Mpa	2.07	2.14	6.26	8.89	1.84	3.28	-	-			