

高純度アルミナ繊維製品群

ZIRCAR Ceramics, Inc.
100 North Main Street
PO Box 519
Florida, N.Y. 10921-0519



Corporate Headquarters
Phone: (845) 651-6600
FAX: (845) 651-0441
E-Mail: sales@zircarceramics.com

Current Events

Worldwide Contact Information



アルミ連続鑄造用キャストチップ

特長 アルミナ繊維のみで成形されているため、Caが含まれていません。

熱衝撃に強く、均熱性に優れております。

脱ガスの心配もありません。

アルミ連続鑄造用キャストチップ
耐火ボードを進化させたアルミファイバー鑄造用先細形状の耐火チップ。アルミファイバーをシリカのバインダーを用いて独自成形したソフトチップで、ショットファイバーを含みません。ツインロールストリップ状アルミニウム連続鑄造 別名 SCAL 鑄造機で使用されるキャストチップは、ピンホールのないアルミファイバーを作ることができます。ツインロール以外にブロック、ベルトキャスト用グレードもあります。



アルミナペーパー

バインダーが、有機物 アルミナ
ないタイプがあります。

サイズ ;457mmX609mm

厚さ ;APA-1 1mm

APA-2 1.3mm

APA-3 0.3mm

高純度なアルミナファイバーから作られた、薄く軽量のシートです。

バインダーの違いにより、APA-1, APA-2, APA-3の3種類があります。

特長 軽量で柔軟性がある、収縮率が小さい(1540 で2%以下) 化学的反応が小さい。

用途 特殊セラミックの焼成炉用断熱材 高温用シール材・ろう付けのセパレータ

その他 成形ボード、シリンダ類 アルミナ製品の接着剤、補修材として、セメントリジタイザ及び粘土状のSALIMOLDがります。

メーカーホームページ <http://www.zircarceramics.com>