


■その他 タックシート仕様一覧

品番	サイズ (mm)	材質	粘着力				色	表面	裏面			
			標準品 : ◎ ※1		特注品 : ○ ※2							
			粘着 20	粘着 30	粘着 40	粘着 50						
SRT-55-S	500×500×1	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面 (外周のみ梨地)	梨地			
SRT-53-S	500×300×1		○	◎	○	○						
SRT-43-S	450×300×1		○	◎	○	○						
SRT-33-S	300×300×1		○	◎	○	○						
SRT-55-1	500×500×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面			
SRT-55-1-S			1	○	◎	○			○	梨地		
SRT-55-1,5			1,5	○	◎	○			○	鏡面		
SRT-55-1,5-S			1,5	○	◎	○			○	梨地		
SRT-55-2			2	○	◎	○			○	鏡面		
SRT-55-2-S			2	○	◎	○			○	梨地		
SRT-55-3			3	○	◎	○			○	鏡面		
SRT-55-3-S			3	○	◎	○			○	梨地		
SRT-53-1			1	○	◎	○			○	グリーン	鏡面	鏡面
SRT-53-1-S			1	○	◎	○			○			梨地
SRT-53-1,5	1,5	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-53-1,5-S	1,5	○	◎	○	○	梨地						
SRT-53-2	2	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-53-2-S	2	○	◎	○	○	梨地						
SRT-53-3	3	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-53-3-S	3	○	◎	○	○	梨地						
SRT-43-1	1	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面				
SRT-43-1-S	1	○	◎	○	○			梨地				
SRT-43-1,5	1,5	○	◎	○	○			鏡面				
SRT-43-1,5-S	1,5	○	◎	○	○			梨地				
SRT-43-2	2	○	◎	○	○			鏡面				
SRT-43-2-S	2	○	◎	○	○			梨地				
SRT-43-3	3	○	◎	○	○			鏡面				
SRT-43-3-S	3	○	◎	○	○			梨地				
SRT-33-0,3	0,3	○	○	○	○			グリーン	鏡面	鏡面		
SRT-33-0,5	0,5	○	○	○	○					鏡面		
SRT-33-1	1	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-33-1-S	1	○	◎	○	○	梨地						
SRT-33-1,5	1,5	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-33-1,5-S	1,5	○	◎	○	○	梨地						
SRT-33-2	2	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-33-2-S	2	○	◎	○	○	梨地						
SRT-33-3	3	○	◎	○	○	鏡面						
SRT-33-3-S	3	○	◎	○	○	梨地						

※1 標準品 : MOQ 1 ※2 特注品 : MOQ 10



■タックシート(シリコーンタイプ)の耐薬品性

薬品名		判定	
酸	10%塩酸	◎	
	濃塩酸	○	
	10%硝酸	○	
	濃硝酸	△	
	10%硫酸	◎	
	濃硫酸	×	
	10%酢酸	○	
アルカリ	10%アンモニア水	◎	
	濃アンモニア	◎	
	10%苛性ソーダー	◎	
	濃苛性ソーダー	○	
	アニリン	○	
有機溶剤	イソブチルアルコール	◎	
	イソプロピルアルコール	◎	
	酢酸エチル	△	
	酢酸ブチル	×	
	トリクロルエチレン(トリクレン)	×	
	トルエン(トルオール)	×	
	ニトロベンゼン	×	
	ブチルアルコール(ブタノール)	○	
	ベンゼン(ベンゾール)	△	
	メチルアルコール	○	
	メチルエチルケトン	△	
	アセトン	△	
	エチルアルコール	◎	
	四塩化炭素	×	
	その他 (油類・ガス類・その他)	過酸化水素	◎
		酸素	◎
臭素		△	
水素		○	
石油		○	
窒素		◎	
二酸化炭素		△	
ガソリン		△	
ラード		◎	
シリコーンオイル		×	

◎:優 ○:良 △:可 ×:不可

タックキャリア
タックトレイ
タックフレイト・
ピンマウント
タックシート
遮光遮音コンテナ
導電トレイ
搬送カート