

中空バルーン物性一覧表

バルーン種類		フライアッシュバルーン	シラスバルーン	珪酸ガラスバルーン	パーライト	リサイクルガラス		
商品名		Cenolite	マールライト	ガラスバルーン		Poraver	レックス	
嵩比重 (g/cc)		0.50max.	0.15 - 0.30	0.1-0.40	0.30-0.40	0.17-0.60	0.37-0.47	
真比重 (見掛け比重) (g/cc)		0.80-0.95.	0.80-0.95	0.15-0.70	0.80-0.10	0.35-0.97		
付着水分 (%)		2.0max.	2.0 max	-	0.1	0.5 以下		
浮遊率 (%)		95.0min.	25-75	90min.	60-95	50min.	50	
色調		灰色 淡灰色	クリーム色	白色	クリーム色	白色	白色	
平均粒度 (μm)		120-80μm	30-85μm	25-75μm	60-130μm	100-2000μm	1,200μm 以下	
化学組成	SiO ₂	%	55.22	77.34	74.78	70-75	71.4	71.73
	Al ₂ O ₃		38.04	12.06	CaO:24.37	10-15	2.4	2.83
荷姿		20 kg/紙袋 or 500kg/フレコン	10-15 kg/紙袋 or フレコン	8-35kg/箱 or フレコン	紙袋 or フレコン	55ℓ/袋 or 100ℓ/フレコン	420kg/フレコン or 20kg/紙袋	

*上記値は代表値であり、保証値ではございません。

上記は、代表グレードです。異なる粒径、比重品多数ございます。お問い合わせください。