

巴工業取り扱い BN



項目		単位	物性	
Grade		-	99.7BN(酸素コントロール)	99.0BN
製法		-	ホットプレス	ホットプレス
純度		%	>99.7	>99.0
密度		g/cm ³	1.6	2.0
熱膨張率		10 ⁻⁶ /K	1.5	1.8
曲げ強度		MPa	18	35
熱伝導率		w/m・k	35	40
最高使用温度	酸化雰囲気	°C	900	900
	不活性雰囲気		2100	2100
	真空		1900	1900
サイズ		mm	500 角 x250t, 700x400 角x100t	

販売元 巴工業株式会社 Home Page: <http://www.tomo-e.co.jp>

本社 機能材料部第一課 TEL (03) 5435-6515 E-mail: k.ishii@tomo-e.co.jp 名古屋営業所 TEL (052) 582-1791 E-mail: daishi@tomo-e.co.jp
 大阪支店 機能材料課 TEL (06) 6457-2891 E-mail: t.kasai@tomo-e.co.jp 福岡営業所 化学品課 TEL (092) 713-0305 E-mail: o-koiwai@tomo-e.co.jp



巴工業株式会社