

ブチルテープ、潤滑油向け添加剤

ポリブテン Polybutene

分子量400～2,450

日本国内にて
水添加加工も行っております。

アプリケーション

- ブチルテープ ●ホットメルト接着剤
- 潤滑油、潤滑油添加剤
- ゴムの改質(防振ゴム)

ポリイソブチレン Polyisobutylene

中分子量(3.5万)～

超高分子量(350万)
までラインナップ

アプリケーション

- ブチルテープ
- 医療向けタッキファイヤ(粘着付与剤)
- 複層ガラスのシーリング材

エチレンプロピレンオリゴマー EPO

アプリケーション

①熱可塑性エラストマーやEPDMコンパウンドを高付加価値化する軟化剤

- 良押出成形性 ●低圧縮永久歪 ●良寸法安定性・耐熱性
- 低温特性向上 ●ブリードアウト抑制

②潤滑油の添加剤

- 低温特性に優れている ●高剪断安定性
- 粘度の温度依存性が小さい ●増粘性に優れる ●流動点が低い



密度		ASTM D4052	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85
動粘度	@100℃	ASTM D445	40	100	600	1,100	2,000
	@ 40℃		396	1,290	9,850	18,900	37,500
粘度指数		ASTM D2270	150	165	240	270	300
引火点 (COC)		ASTM D92	265	270	295	295	295
引火点 (PMC)		ASTM D93	230	244	270	270	270
燃焼点℃		ASTM D92	296	316	334	334	332
流動点℃		ASTM D6749	-37	-30	-15	-8	-5

